

## Technisch Informatieblad

|                       |   |                                                      |                 |       |       |       |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| Productnaam           | : | MoTip Fluorescerende Lak                             |                 |       |       |       |
| Kleur                 | : | Rood-oranje                                          | Roze            | Geel  | Groen | Blauw |
| Artikelnummer         | : | 04020                                                | 04021           | 04022 | 04023 | 04024 |
| Leverancier/Fabrikant | : | MOTIP DUPLI B.V.<br>Wolfraamweg 2<br>8471 XC WOLVEGA |                 |       |       |       |
|                       |   | Telefoon nummer                                      | 0561 – 69 44 00 |       |       |       |
|                       |   | Telefax nummer                                       | 0561 – 69 44 31 |       |       |       |

### Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige fluorescerende lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, beton, steen, hout, glas, aardewerk, eterniet en diverse soorten kunststof.

### Productkenmerken

Sneldrogend  
Fluorescerend  
Uitstekende hechting

### Fysische en Chemische Eigenschappen

|                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Inhoud                  | : | 400 ml                       |
| Basis                   | : | Nitro-cellulose bindmiddel   |
| VOS-gehalte             | : | Circa 87% w/w                |
| Vaste stof              | : | Circa 13% w/w                |
| Glans                   | : | Mat                          |
| Rendement               | : | 1,25 tot 1,75 m <sup>2</sup> |
| Stofdroog               | : | Na 5 tot 10 minuten          |
| Kleefvrij               | : | Na 10 tot 20 minuten         |
| Uitgehard/Overspuitbaar | : | Na 2 uur                     |
| Hittebestendig          | : | Tot 110°C                    |

### Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

#### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren. Voor een optimaal fluorescerend resultaat, gronden met MoTip **witte** primer. Voor het behandelen van kunststof ondergronden, een MoTip hechtprimer voor kunststoffen gebruiken en aansluitend een laag MoTip witte primer aanbrengen. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

#### Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

#### Aanbeveling:

Ter verbetering van de UV- en weerbestandheid, een aflaklaag MoTip acryl blanke lak aanbrengen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**